



Fabrica : Poligono Portaprado, sn

32412 Carballeda de Avia

Telf : 988 487314 Fax : 988 487303

E-mail : [aresla@aresla.com](mailto:aresla@aresla.com)

### FICHA TÉCNICA VIDRIO ( 0.500 -1.200 )

#### ANÁLISIS QUÍMICO TIPO

Óxido	Especificación (%)
Na <sub>2</sub> O	12,50-14,50
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00-2,00
SiO <sub>2</sub>	71,00-74,00
K <sub>2</sub> O	0,50-0,75
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0,30
MgO	3,00-4,00
CaO	8,00-12,00

#### ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ UNE (mm)	Especificación (%)
≥ 1.20	6
≥ 1.00	26-32
≥ 0,700	34-38
≥0,500	24-28
≥ 0.450	2-4

Humedad: 0-1% C. uniformidad 1.4 Formas: CUBICADA  
Dureza (escala Mohs) 6. Desgaste (angeles) ND Densidad 1.400 Kg/m3